



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1  
Teléfono y Fax 956 402 749  
Chiclana, Cádiz

## ***FABRICA DE PINTURAS***

### **FICHA TÉCNICA**

#### **PRODUCTO: LIPOPUR**

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**NATURALEZA:** Copolímero de resinas aminas especiales.

**ACABADO:** Mate

**COLOR:** Existencias: Blanco.

**Bajo pedido:** Blanco.

**DILUYENTE:** Agua.

**LIMPIEZA DE UTILES:** Agua mientras estén frescos.

**EXTENSIÓN DE ROTURA:**

**TIEMPO DE SECADO:** Al tacto: 4 horas

**Repintado:** 24 horas, según soporte.

**RENDIMIENTO:** Aproximadamente 1 m<sup>2</sup>/3Kg. y mano.  
según el estado de la superficie.

**DENSIDAD:**

**ALMACENAMIENTO:** Aproximadamente 5 años en locales libres de heladas.

**Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.**

**TEMPERATURA MINIMA DE APLICACION:** + 5° C

**NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.**

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1  
Teléfono y Fax 956 402 749  
Chiclana, Cádiz



**FABRICA DE PINTURAS**

## **INFORME TÉCNICO**

Su formulación lo hace adecuado para aplicar sobre cualquier tipo de materiales de construcción, limpias de grasas, polvo y humedad. Siempre para interiores. Conviene asegurarse de que el sustrato sea poroso no siendo recomendable la aplicación sobre esmaltes o pinturas plásticas que puedan perder adherencia con el tiempo.

## **PREPARACION DE LAS SUPERFICIES**

**\* SUPERFICIES NUEVAS.** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico. Aclarar después con abundante agua y dejar secar.

Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

**\* SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador Famaluz transparente.

Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.

No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

## **ENVASE Y ETIQUETADO**

**PRESENTACION: Sacos de 25kg.**

Mecánicos.Nave 1

Polig. Ind. La Olla, C\Los

Teléfono y Fax 956 402 749  
Chiclana, Cádiz





***FABRICA DE PINTURAS***

1165/2008

## **MODO DE EMPLEO**

- Mezclar con agua hasta conseguir una pasta homogénea y densa.
- La primera mano debe tener suficiente espesor como para poder obtener el acabado rayado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con plana, y la terminación con peine de rayar.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.
- Solo para uso interior.

## **APLICACIÓN**

- Primera mano bastante densa para tapar posibles desperfectos e imperfecciones.
- Si el soporte lo requiere aplicar una segunda mano, en este caso, la primera actuaría como nivelador del mismo.
- Con el preparado fresco en el soporte proceder a la terminación, ya sea rayado, o cualquier otro utensilio adecuado.