



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1  
Teléfono y Fax 956 402 749  
Chiclana, Cádiz

FÁBRICA DE PINTURAS

FICHA TÉCNICA

**FAMA CRIL IX ESPECIAL  
TAPA MANCHAS HUMOS**

COCINAS  
RESTAURANTES  
MASIAS  
LOCALES PUBLICOS

**PRODUCTO: FAMACRIL IX PLASTICO TAPAHUMOS**

Producto de bajo olor especialmente para restaurantes, cocinas, masías etc., formulado para tapar las manchas de humo, nicotina...

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**ACABADO:** Sedoso.

**COLOR:** Blanco. Y colores según carta de FAMALUZ.

**DILUYENTE:** Al uso.

**LIMPIEZA DE UTILES:** Agua mientras estén frescos.

**DENSIDAD:** 1,45 +/- 0,10 gr. /cc

**VISCOSIDAD:** 130 +/- 15 u.k. (unid. Krebs) a 25° +/- 10°

**CUBRICION:** Excelente.

**BLANCURA:** Excelente.

**ADHERENCIA:** Máxima.

**SECADO: AL TACTO:** De 2 a 4 horas.

**REPINTADO:** 24 horas.

**RENDIMIENTO:** De 3 a 4 metros por kilo y mano, según soportes.

**ALMACENAMIENTO:** Aproximadamente un año en locales libres de heladas.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

**TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO:** + 5° C.

**NO ES TOXICO NI INFLAMABLE**

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**LAVABLE SIN RESERVAS A LOS 15 DIAS DE SU APLICACIÓN**

**INFORME TÉCNICO**

**Este producto a base de resinas puras, evita la aparición de grasa acumulada y las eflorescencias que se adhieren fuertemente a los materiales, en techos y paredes tanto en interior como en exterior.**



## **PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:**

**SUPERFICIES NUEVAS.** Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de **SELLADORA FAMALUZ** diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Diluir con un 10 – 15 % de agua para la primera mano y con un 5 – 10 % para la segunda.

**SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, ampollas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética o al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con un sellador **FAMALUZ** transparente.

Proceder después como se tratara de una superficie nueva.

## **MODO DE EMPLEO**

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

## **ENVASE Y ETIQUETADO**

**PRESENTACION:** Envases de 4 l. y 15 l

## **APLICACIÓN:**

**Pintura al uso, no necesita agua ni ningún tipo de disolvente para ser utilizada. Se aplica como una pintura convencional, es altamente decorativa por lo que no necesita repintado, si desea un acabado diferente puede repintar con cualquier otro tipo de material.**

**Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.  
Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.  
La superficie a pintar debe estar limpia y seca.**