



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS

**PLÁSTICO
BLANCO NIEVE
INTERIOR / MATE**

FICHA TECNICA

PRODUCTO: PLASTICO INTERIOR

Pintura plástica de gran cubrición para interiores, fabricada con estirenos acrílicos, resina de la más alta calidad. Rendimiento y resistencia al frote excelente.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

PRESENTACION: Envases de 750 ml, 4 l., 10 l., 15 l.

ASPECTO: Mate.

COLOR: Blanco y según carta de colores FAMALUZ

DILUYENTE: Agua.

LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.

DENSIDAD: 1,51 + ó - 0,05 gr. /cc.

FINURA: 6,2 +/-1 h.g. (Grados Hegman)

VISCOSIDAD: 118 + 10u.k. (unid. Krebs) a 25 + 10° c

CUBRICION: Excelente.

ADHERENCIA: Excelente.

LAVABILIDAD: Muy lavable y resistente.

RENDIMIENTO: De 6 a 8 m²/ kg. y mano, según soporte.

TIEMPO DE SECADO: Seco 2 horas. Repintable 24 horas.

ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de heladas.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5° C.

NO ES TOXICO NI INFLAMABLE

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORME TÉCNICO

Pintura plástica vinílica mate cubriente, especialmente formulada para evitar que se noten las rodilladas, los empalmes y los retoques (acabados de calidad, contraluces, etc.)

Extraordinario grado de lavabilidad, blancura, rendimiento, adherencia y propiedades de aplicación.

1165/2008



PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

*** SUPERFICIES NUEVAS.** Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADORA FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie. Diluir con un 10 – 15 % de agua para la primera mano y con un 5 – 10 % para la segunda.

***SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, ampollas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética o al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con un sellador acrílico FAMALUZ transparente.

Proceder después como se tratara de una superficie nueva.

MODO DE EMPLEO

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

APLICACIÓN:

Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.

Se aplica a brocha, rodillo o air-léss.

Conservación: Perfecta en botes bien cerrados.

La superficie a aplicar debe hallarse en las más óptimas condiciones de limpieza y preparación.

Se puede aplicar en cualquier superficie como el cemento, hormigón, revoco, prefabricados, etc.
Es lavable a los 20 días de su aplicación.