



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PINT. ELASTOMERA IMPERMEABILIZANTE HORIZONTAL - VERTICAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NATURALEZA: Copolímero de resinas acrílicas especiales.

ACABADO: Satinado.

COLOR: Existencias: Blanco, rojo, verde, gris, incoloro.

Bajo pedido: Según carta de colores FAMALUZ.

DILUYENTE: Agua.

LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.

EXTENSIÓN DE ROTURA: 380 % según probeta.

Después de envejecimiento 260 %

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 2 horas

Repintado: 24 horas, según soporte.

RENDIMIENTO: Aproximadamente 3 m²/K y mano.
según el estado de la superficie.

DENSIDAD: 1,45 ± 0,03 gr. / cc.

ALMACENAMIENTO: Aproximadamente 3 años en locales libres de
heladas.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MINIMA DE APLICACION: + 5° C

NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz





FABRICA DE PINTURAS

INFORME TÉCNICO

1165/2008

Su formulación lo hace adecuado para aplicar sobre cualquier tipo de materiales de construcción. Conviene asegurarse de que el sustrato sea poroso no siendo recomendable la aplicación sobre esmaltes o pinturas plásticas que puedan perder adherencia con el tiempo.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

*** SUPERFICIES NUEVAS.** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Sulfumán). Aclarar después con abundante agua y dejar secar. Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie. Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

*** SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias. Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado. Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador Famaluz transparente. Proceder después como si se tratara de una superficie nueva. No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

ENVASE Y ETIQUETADO

PRESENTACION: Envases de 750 ml., 4 l., 15 l.

Polig. Ind. La Olla, CVLos Mecánicos.Nave

1

Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz





FABRICA DE PINTURAS

1165/2008

MODO DE EMPLEO

- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-léss.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

APLICACIÓN

Para impermeabilizar las estructuras. Garantiza el sellado de algunas fisuras, especialmente recomendado como aislante contra la humedad y proporciona una fuerte protección del exterior.

Posee una alta elasticidad y calidad que le hace más resistente a los agentes atmosféricos adversos.

No debe mezclarse con ninguna otra pintura, puesto que perdería sus efectos aislantes.