Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FAMA LUZ S.L.

*FABRICA DE PINTURAS*

## FICHA TÉCNICA

## PRODUCTO: PINTURA PLASTICA ESPECIAL PISCINAS

**Pintura al agua para paredes interiores y exteriores sometidas a ambientes húmedos o condensaciones superficiales que puedan favorecer la formación de hongos.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**ACABADO: Mate.**
**COLOR: Azul, Blanco y colores según carta FAMALUZ.**
**TEÑIDO: Colorantes Fama luz ó según carta de colores.**
**ADHERENCIA: Máxima.**
**FINURA: 6,3 +/- h.g. (Grados Hegman)**
**VISCOSIDAD: 111 +/- 15 u.k. (unid. Krebs) a 25º +/- 10ºc**
**DENSIDAD: 1,46 +/- 0,10 gr. / cc**
**DILUYENTE: Agua.**
**LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.**
**SECADO: AL TACTO: De 2 a 4 horas**
**REPINTADO: 24 horas**
**RENDIMIENTO: De 3 a 4 m/2 por kilo y mano, según soportes.**
**ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de helada.**
**Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.**
**TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5º C.**
**NO ES TOXICO NI INFLAMABLE**
**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## INFORME TÉCNICO

**La superficie a pintar debe estar limpia y seca. Si esta contaminada de moho, es muy importante lavarla bien y descontaminarla con:**

**SOLUCION FUNGICIDA FAMALUZ antes de pintar.**
**LAVABLE SIN RESERVAS A LOS 15 DIAS DE SU APLICACIÓN**
**EL CRECIMIENTO DE ALGAS EN EL AGUA DE LAS PISCINAS DEPENDE DE SU CORRECTA DEPURACION.**
**LAS SUPERFICIES METALICAS SUMERGIDAS O NO, DEBEN PREPARARSE PREVIAMENTE.**

## PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

**** SUPERFICIES NUEVAS***. Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADORA FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie. Diluir con un 10 – 15 % de agua para la primera mano y con un 5 – 10 % para la segunda. Dejar secar al menos 48 horas antes de pintar.

****SUPERFICIES YA PINTADAS***. Lavar bien, eliminando polvo, grasas, ampollas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética o al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado y actuar como si se tratara de superficies nuevas.

## MODO DE EMPLEO

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35º C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.
- **PARA LLENAR LA PISCINA DESPUES DEL PINTADO ESPERAR UN MINIMO DE 20 DIAS**.

## ENVASE Y ETIQUETADO

**PRESENTACIÓN: Envases de 4 l., 15 l.**

## APLICACIÓN:

**IDEAL PARA LA DECORACION DE LAS PISCINAS INTERIORES Y EXTERIORES PARA CUANDO SE QUIERA OFRECER UNA BUENA PINTURA POR SUS PROPIEDADES TECNICAS .**
**LAS PISCINAS PINTADAS CON PINTURA AL AGUA NO DEBEN REPINTARSE CON PINTURAS AL CLOROCAUCHO O A BASE DE DISOLVENTES ENERGETICOS.**