



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1  
Teléfono y Fax 956 402 749  
Chiclana, Cádiz

**FABRICA DE PINTURAS**

**Plástico ACRÍLICO  
BLANCO-NIEVE  
Interior / Exterior**

**FICHA TECNICA**

**PRODUCTO: PLASTICO ACRILICO INT/EXT. BLANCO NIEVE**

Pintura plástica para interiores y exteriores altamente resistente a los agentes atmosféricos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**ACABADO: Mate.**

**COLOR: Blanco y colores según carta FAMALUZ.**

**TEÑIDO: Colorantes Fama luz ó según carta de colores.**

**DENSIDAD: 1,53 + - 0,10 gr. / cc**

**FINURA: 6,5 +/- 1 h.g (Grados Hegman)**

**CUBRICION: Excelente.**

**ADHERENCIA: Excelente.**

**LAVABILIDAD: Excelente.**

**DILUYENTE: Agua.**

**LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.**

**SECADO: AL TACTO: De 2 a 4 horas**

**REPINTADO: 24 horas**

**RENDIMIENTO: De 6 a 8 m/2 por kilo y mano, según soportes.**

**ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de helada.**

**Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.**

**TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5° C.**

**NO ES TOXICO NI INFLAMABLE**

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**INFORME TÉCNICO**

Formulada a base de resinas in saponificables y resistentes a los álcalis, pigmentos de gran poder cubriente, extendedores altamente micronizados y muy blancos, y aditivos que le confieren excelentes cualidades de aplicación y acabado, siendo éste mate, de ligera tez. Totalmente lavable.

## **PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:**

**\* SUPERFICIES NUEVAS.** Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADORA FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie. Diluir con un 10 – 15 % de agua para la primera mano y con un 5 – 10 % para la segunda.

**\*SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, ampollas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética o al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con un sellador acrílico FAMALUZ transparente.

Proceder después como se tratara de una superficie nueva.

## **MODO DE EMPLEO**

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

## **ENVASE Y ETIQUETADO**

Formato: Envases de 15 l., 10 l., 4 l. y 750 ml.

## **APLICACIÓN:**

**Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.**

**Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.**

**Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.**

**A fin de asegurar la adherencia de la pintura, se puede diluir la primera mano con un 10 % de agua, la segunda capa puede darse tal cual se suministra.**