



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS

FICHA TECNICA

PRODUCTO: PLASTICO P-500 BASE ESPECIAL COLORES

Pintura plástica de elevado poder cubriente dada la alta calidad de todos sus componentes, elegidos minuciosamente para obtener un producto con un buen equilibrio lavabilidad-cubrición, siendo, a la vez, de fácil aplicación y buen rendimiento. Aplicable tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

PRESENTACIÓN: Envases de 750 ml, 4 l., 15 l.
ACABADO: Mate.
COLOR: Colores según carta FAMALUZ.
FINURA: 6,5 + 1 h.g. (Grados hegman)
DENSIDAD: 1,55 + 0,10 gr. /cc
CUBRICION: Excelente.
ADHERENCIA: Excelente.
LAVABILIDAD: Muy lavable y resistente.
DILUYENTE: Agua.
LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.
SECADO: Al tacto 2 horas.
Repintado 24 Horas.
RENDIMIENTO: 4 a 6 m/2 litro y mano, según soportes.
TEÑIDO: Colorantes FAMALUZ.
ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de heladas.
Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.
TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5° C
NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORME TÉCNICO

Pintura tratada especialmente para soportar colorantes tanto universales como al agua de nuestra máquina tintométrica. Su formulación la hace indicada para ser tintada y seguir siendo una pintura con excelente cubrición, rendimiento y lavabilidad.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

*** SUPERFICIES NUEVAS.** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Sulfumán).

Aclarar después con abundante agua y dejar secar.

Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

*** SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador Famaluz transparente.

Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.

No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

MODO DE EMPLEO

- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-léss.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

APLICACIÓN

Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.

Conservación: Perfecta en botes bien cerrados.

La superficie a aplicar debe hallarse en las más óptimas condiciones de

limpieza y preparación.

Se puede aplicar en cualquier superficie como el cemento, hormigón, revoco, prefabricados, etc.

Es lavable a los 20 días de su aplicación.