



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1  
Teléfono y Fax 956 402 749  
Chiclana, Cádiz

**FABRICA DE PINTURAS**

**PLÁSTICO  
LAVABLE MATE  
Interior / Exterior**

**FICHA TECNICA**

**PRODUCTO: PLASTICO LAVABLE MATE INT/EXT.**

**Pintura plástica de elevado poder cubriente y excelente rendimiento, tanto en interior como en exterior. Sus resinas puras hacen que esta pintura tenga una lavabilidad excepcional y un acabado blanco sin reservas.**

**CARACTERÍSTICAS TECNICAS:**

**PRESENTACIÓN:** Envases de 750 ml, 4 l., 10 l., 15 l.

**ACABADO:** Mate.

**COLOR:** Blanco y colores según carta FAMALUZ.

**DILUYENTE:** Agua.

**LAVABILIDAD:** 5000 +\_ 500 psd. (dobles psds)norma din 53.778 y une.48284

**FINURA:** 6,5 + 1 h.g. (Grados hegman)

**DENSIDAD:** 1,55 + 0,10 gr. /cc

**CUBRICION:** Excelente.

**ADHERENCIA:** Excelente.

**LAVABILIDAD:** Muy lavable y resistente.

**LIMPIEZA DE UTILES:** Agua mientras estén frescos.

**SECADO:** Al tacto 2 horas.

Repintado 24 Horas.

**RENDIMIENTO:** 4 a 6 m/2 litro y mano, según soportes.

**TEÑIDO:** Colorantes FAMALUZ.

**ALMACENAMIENTO:** Aproximadamente un año en locales libres de heladas.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

**TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO:** + 5° C

**NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.**

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## **INFORME TÉCNICO**

Pintura plástica de alta calidad puesto que, todos sus componentes están elegidos minuciosamente para obtener un producto con un buen equilibrio lavabilidad-cubrición, siendo, a la vez, de fácil aplicación y buen rendimiento. Aplicable tanto en interiores como en exteriores.

### **PREPARACION DE LAS SUPERFICIES**

**\* SUPERFICIES NUEVAS.** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Sulfumán).

Aclarar después con abundante agua y dejar secar.

Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

**\* SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador Famaluz transparente.

Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.

No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

### **MODO DE EMPLEO**

- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-léss.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

### **APLICACIÓN:**

**Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.**

**Conservación: Perfecta en botes bien cerrados.**

**La superficie a aplicar debe hallarse en las más óptimas condiciones de limpieza y preparación.**

**Se puede aplicar en cualquier superficie como el cemento, hormigón, revoco, prefabricados, etc.**

**Es lavable a los 20 días de su aplicación.**