



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS

**PINTURA ESPECIAL PARA
PISTAS DEPORTIVAS**

FICHA TÉCNICA:

PRODUCTO: PINTURA VERDE FRONTÓN – ROJO TENIS

Pintura especial para suelos, pistas deportivas o superficies porosas. Con esta pintura se consigue una dureza y resistencia excepcional, sobre todo en aquellos lugares de mucho tránsito, tanto peatonal como de vehículos pesados.

Resistente a la saponificación, impermeabilidad al agua de lluvia, transpiración de la superficie, cubrición, rendimiento, aplicación y resistencia a la intemperie, al roce y al impacto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PRESENTACIÓN: Envases de 4 l. y 15 l.

ACABADO: Ligeramente Satinado.

COLOR: Verde, Rojo y Gris.

DENSIDAD: 1,51 ± 0,10 gr. /cc.

VISCOSIDAD: 105 +/- 10 u.k. (Unidades krebs) a 25° +/- 10° c.

FINURA: 6,4 +/- 1 h.g. (Grados Hegman)

LAVABILIDAD: Excelente.

ADHERENCIA: Excelente.

DISOLVENTE: Agua.

LIMPIEZA DE ÚTILES: Agua mientras estén frescos.

SECADO: AL TACTO – 2 Horas.

REPINTADO – 24 Horas.

RENDIMIENTO: Depende del tipo de material utilizado en la construcción del frontón o pista de tenis. Se puede estimar en 6-8 m² por litro y mano.

ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de heladas.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO: + 5° C.

NO ES TÓXICO NI INFLAMABLE.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORME TÉCNICO

Pintura plástica a base de resinas acrílicas puras, muy apropiadas para el pintado de frontones y pistas de tenis en instalaciones deportivas tanto cubiertas como al aire libre. Posee una buena adherencia sobre todo tipo de soportes excepto los cristalinos así como una gran resistencia al roce y a la abrasión.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

* **SUPERFICIES NUEVAS.** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Sulfumán). Aclarar después con abundante agua y dejar secar.

Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

* **SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador Famaluz transparente.

Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.

No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

MODO DE EMPLEO

- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-léss.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

APLICACIÓN

Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.

Conservación: Perfecta en botes bien cerrados.

La superficie a aplicar debe hallarse en las más óptimas condiciones de limpieza y preparación.

Se puede aplicar en cualquier superficie como el cemento, hormigón, revoco, prefabricados, etc.

Es lavable a los 20 días de su aplicación.