



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS

**PLÁSTICO
SATINADO
Extra Blanco**

FICHA TECNICA

PRODUCTO: PLASTICO SATINADO EXTRA BLANCO

Pintura plástica para interiores y exteriores. De fácil y cómoda aplicación. Posee una gran blancura y un acabado satinado muy decorativo, así como una excelente lavabilidad

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PRESENTACION: Envases de 750 ml, 4 l., 15 l.

ACABADO: Satinado.

BLANCURA: Excelente.

CUBRICION: Excelente.

FINURA: 6,8 +/-1 HG. (grados HEGMAN)

VISCOSIDAD: 107 +/- 20u.k. (unid.Krebs) a 25° +/- 10°c

DENSIDAD: 1,41 +/- 20 gr. /cc

LAVABILIDAD: 7000 +_ 500 psd. (dobles psds)norma din 53.778 y
une.48284

COLOR: Blanco. y colores según carta FAMALUZ.

DILUYENTE: Agua.

LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.

SECADO: Al tacto 2 horas. Repintado 24 horas.

RENDIMIENTO: 4 a 5 m/2 litro y mano, según soportes

ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de heladas.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: +5 c°

NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORME TÉCNICO

Pintura plástica satinada de excelente calidad para interiores y exteriores, formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros vinil-versáticos en emulsión de máxima calidad.

1165/2008

Excelente brillo, blancura, rendimiento, aplicación y ausencia de pegajosidad, así como muy buena resistencia a la radiación ultravioleta solar.



PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

* **SUPERFICIES NUEVAS.** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Salfumán). Aclarar después con abundante agua y dejar secar.

Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

* **SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador Famaluz transparente.

Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.

No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

MODO DE EMPLEO

- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-léss.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

APLICACIÓN

Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.

La superficie a aplicar debe hallarse en las más óptimas condiciones de limpieza y preparación.

Se puede aplicar en cualquier superficie como el cemento, hormigón, revoco, prefabricados, etc.

Es lavable a los 20 días de su aplicación.